

Mikroplyš – materiálové složení

Složení	100% PES (polyester)
Hmotnost	360 g/bm
test oděru Martindale	> 65 000 otáček
nehořlavá úprava	
cigaretový test BS 5852	
žmolkování	4 - 5
světlostálost	5
Úprava	nešpinivá – vodoodpudivá

Pokyny pro údržbu a čištění

Potahová látka se čistí suchým způsobem.

Pěnu nanést na povrch látky a vyčistit znečištěné místo.

Nepoužívejte chemická rozpouštědla.

Látku nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Pozdní odstraňování nečistot snižuje úspěšnost čištění.

Odstín a dezén látky se z technologických důvodů mohou mírně lišit od vzorníku.

Nepoužívejte chemická rozpouštědla.